



ПОСТАВКА  
ИНЕРТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

## Общество с ограниченной ответственностью «НерудСырьё»

Юр. адрес: 111402 г. Москва, аллея Жемчужовой, д.5 корп. 2  
Фактический адрес: 123592, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус  
1, офис 433 (БЦ Технопарк Орбита)  
Телефон: +7 (495) 989-80-69, +7 (968) 421-3421  
e-mail: [nerudsirye@bk.ru](mailto:nerudsirye@bk.ru) web-site: [www.nerudsirye.ru](http://www.nerudsirye.ru)  
ОГРН 1157746358131 ОКАТО 45263555000  
ИНН 7720300064 КПП 772001001 ОКПО 43323481  
Расчетный счет № 40702810438000033112  
Корреспондентский счет № 30101810400000000225  
В ОАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Материал:** Щебень гранитный, фракция 5-20

**Производитель:** Сортвальский дробильно-сортировочный завод, Респ. Карелия, г. Сортавала.

**Сертификат соответствия:** №RU.MCC.122.311.30882 действителен до 08.02.2019 года

#### Качественные характеристики щебня

№	Наименование показателей	Ед. изм	Требование ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах					
		Размер отверстий контрольных сит, мм	1,25D	%	до 0,5	0,30
			D	%	до 10	6,30
			(d+D)/2	%	30-60	43,30
	d	%	90-100	93,00		
	На сите 2,5	%	95-100	97,40		
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	до 1	1,00		
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	до 15	18,50		
4	Содержание зерен слабых пород	%	до 5	0		
5	Содержание глины в комках	%	до 0,25	0		
6	Насыпная плотность	т/м <sup>3</sup>	не норм.	1,40		
7	Марка по прочности (дробимости)		600-1400	M-1400		
8	Марка по истираемости		И1-И4	И-1		
9	Марка по морозостойкости	МРЗ	15-400	F-400		
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня, Бк/кг	Бк/кг	до 370-1 кл.	211		

С уважением, генеральный директор  
ООО «НерудСырьё»  
Чежия Тамаз Геноевич

