



ПОСТАВКА  
ИНЕРТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

## Общество с ограниченной ответственностью «НерудСырьё»

Юр. адрес: 111402 г. Москва, аллея Жемчуговой, д.5 корп. 2  
Фактический адрес: 123592, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, корпус  
1, офис 433 (БЦ Технопарк Орбита)  
Телефон: +7 (495) 989-80-69, +7 (968) 421-3421  
e-mail: [nerudsirye@bk.ru](mailto:nerudsirye@bk.ru) web-site: [www.nerudsirye.ru](http://www.nerudsirye.ru)  
ОГРН 1157746358131 ОКАТО 45263555000  
ИНН 7720300064 КПП 772001001 ОКПО 43323481  
Расчетный счет № 40702810438000033112  
Корреспондентский счет № 30101810400000000225  
В ОАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Материал:** Песок сеянный карьерный, классифицированный, ГОСТ 8736-93

**Производитель:** Богаевский Карьер, 143122, Московская обл., Рузский р-он, д. Орешки

**Сертификат соответствия** № RU.MCC.017.277.24431 срок действия с 10.05.2012г. по 10.05.2015 г.

### Качественные характеристики продукции

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8736-93	Фактические показатели
1.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм.	1,67
2.	Содержание глинистых и пылевидных частиц, %	до 2,0	1,2
3.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	отсутствует
4.	Класс радиоактивности		1
5.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	75,9
6.	Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворенного в щелочах, ммоль/л	до 50	12,83
7.	Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на SO <sub>3</sub> , %	до 1,0	0,71
8.	Окраска 3% р-ра NaOH над пробой песка светлее цвета эталона	светлее	светлее
9.	Коэффициент фильтрации, м/сутки	не норм.	5
10.	Модуль крупности	от 2,0 до 2,5	2,31
11.	Остаток на сите 0,63, %	от 30 до 45	41,8
12.	Содержание зерен свыше 10,0 мм, %	до 0,5	0
13.	Содержание зерен свыше 5,0 мм, %	до 5,0	2,8
14.	Содержание зерен менее 0,16 мм, %	до 5,0	4,8
15.	Истинная плотность зерен, г/см <sup>3</sup>	от 2,0 до 2,8	2,64

С уважением, генеральный директор  
ООО «НерудСырьё»  
Чежия Тамаз Геноевич

